

Brandschutzspachtel

FLAMMOPLAST KS 3

Anwendung

- Intumeszierender Brandschutzspachtel für den Fugen- und Zwickelverschluss in Kabelabschottungen sowie zur Abdichtung von Kabelzwischenräumen
- Einsatz in den Systemen:
Universalschott
System Bag
Novasit COMBI 90
Novasit 90

Ihre Vorteile

- Einfache Verarbeitung durch Auftrag mittels Spachtel
- Wiederverschließbarer Kunststoffeimer
- Gebrauchsfertig



Produktleistungen

Leistungserklärung (DoP)	01152031-Flammoplast-KS3
Eigenschaften	wässriger und lösungsmittel- und halogenfreier Spachtel mit organischen und anorganischen Füllstoffen
Dichte	1,20-1,37 g/cm ³
Viskosität (+20 °C)	pastös
Lösungsmittelanteil, VOC-Gehalt (GS-11, Green Seal Standard)	< 50 g/l
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
Trocknungszeit (+23 °C/65 % ±3 % RF)	staubtrocken: min. 6 Stunden, durchgetrocknet: min. 4 Tage, je nach Schichtstärke
Lagertemperatur	+5 °C bis +25 °C
Lagerung	vor Frost schützen, kühl und trocken lagern
Haltbarkeit	18 Monate

Farbe	Inhalt [kg/Eimer]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
weiß	12,5	144894	1	Stück