

Brandschutzspachtel

SIBRALIT DX

Anwendung

- Intumeszierende im Brandfall aufschäumende Brandschutzmasse auf Dispersionsbasis
- Abschottung von Einzelkabeln und Einzelrohren nach Leitungs-Anlagen-Richtlinie LAR
- Auch zur Abschottung in leichten Trennwänden unter Verwendung eines nichtbrennbaren Hüllrohres einsetzbar
- Zum Verschließen von Restöffnungen in den Systemen:
Novasit COMBI 90
Novasit 90
- Zur Abdichtung der Kabelzwicke im **System Bag**

Ihre Vorteile

- Gute Haftung auf verschiedensten Untergründen
- Einfache schnelle Verarbeitung mittels MÜPRO Auspresspistole aus der Kartusche
- Schallschutz durch Bauteiltrennung zwischen Rohr und Wand bzw. Decke



Produktleistungen

Leistungserklärung (DoP)	01152004-SIBRALIT-DX
Eigenschaften	lösungsmittelfrei, nicht hygroskopisch, alterungsbeständig
Dichte (+20 °C)	1,2-1,3 g/cm ³
Viskosität (+20 °C)	pastös
Lösungsmittelanteil, VOC-Gehalt (GS-11, Green Seal Standard)	< 50 g/l
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit (+23 °C/65 % ±3 % RF)	staubtrocken: ca. 8 Stunden, bei 2 mm Schicht, durchgetrocknet: ca. 10 Tage, je nach Schichtstärke
Lagertemperatur	+5 °C bis +25 °C
Lagerung	vor Frost schützen, kühl und trocken lagern
Haltbarkeit	18 Monate

Farbe	Inhalt [ml/Kartusche]	Artikel-Nr.	Ababeeinheit	Mengeneinheit
weiß	310	144901	12	Stück

 Auspresspistolen finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“.